



ピリング 防止加工

- 従来のピリング防止加工と違い、
全く風合い変化はありません。
- 最大3級程度の改善の可能性が
あります。
- 50回程度の耐洗濯性があります。
- お肌に優しいノンホルマリン加工です。



○加工例 (生地 E/R 40/60 ナンズ)

日本染色検査協会 試験第F0600号

	JIS L1096 A法 (ICI法 5時間)
通常加工	1.5級
スナッグ防止加工	4.5級

★ “風合いは良いが、
ピリングが.”
という時は、是非おたしめください。

