



ポリエステル難燃加工

介護用ベッドシートなどの加工に最適です。

○難燃加工性能試験 (生地 E100%綿)

試料	洗濯条件	45度水添法			45度水添法	判定
		炭化長	炭化長平均	炭化長最大	接炎回数	
ポリエステル 100% 綿	加工上がり	29mm	26	29	4	合格
		27mm			3	
		23mm				
	洗濯5回	33mm	29	33	4	
		27mm			4	
		28mm				

